



Soudafoam FR HY

Productomschrijving

Soudafoam FR HY is een ééncomponentig, vochtuithardend, zelfexpanderend, gebruiksklaar polyurethaanschuim. Soudafoam FR HY is brandwerend volgens EN 1366-4.

Eigenschappen

- Vuurwerend in voegtoepassing (EN 1366-4) voor 240 minuten
- Als onderdeel van het 'Soudal Fire Range' assortiment voor doorvoerafdichtingen en voegen
- Groot vullend vermogen
- Goede hechting op alle ondergronden (behalve PE, PP en PTFE)
- Hoge isolatiewaarde, thermisch en akoestisch
- Zeer goede hechtingseigenschappen
- Niet UV- resistent
- Zeer precies te doseren

Toepassingen

- Montage van branddeuren en brandvensters.
- Afdichten van brandwerende voegen in wanden en plafond.
- Afdichten van alle openingen in dakconstructies.
- Aanbrengen van een akoestisch paneel.
- Alle schuimtoepassingen in statische en niet statische voegen.
- Maakt deel uit van het 'Soudal Fire Range' assortiment voor doorvoeringen en voegen.



Technische gegevens

Basis	Polyurethaan	
Consistentie	Stabiel schuim, thixotroop	
Uithardingssysteem	Vochtdoorhardend	
Huidvorming	EN 17333-3	9,5 min
Uithardingstijd	EN 17333-3	50 min
Thermische geleidbaarheid (λ)	EN 12667	0,033 W/m.K
Geluidsisolatie	EN ISO 717-1	60 dB
Dichtheid	EN 17333-1	ca. 40 kg/m³
Voegopbrengst	EN 17333-1	750 ml yields ca. 18 m of foam
Doosopbrengst	EN 17333-1	750 ml yields ca. 34 l of foam
Krimp na uitharding	EN 17333-2	< 1%
Uitzetting na uitharding	EN 17333-2	< 1%
Druksterkte	EN 17333-4	ca. 70 kPa
Afschuifsterkte	EN 17333-4	ca. 59 kPa
Treksterkte	EN 17333-4	ca. 134 kPa
Rek bij Fmax	EN 17333-4	ca. 14%



Soudafoam FR HY

Temperatuurbestendigheid

-40°C → +90°C

Voetnoot: Huidvormings- en uithardingsnelheid kunnen variëren afhankelijk van omgevingsfactoren zoals temperatuur, vochtigheid en type ondergrond.

Verwerking

■ Verwerkingsmethode

Schud de bus krachtig gedurende 20 seconden. Schroef de adapter op de bus. Bevochtig de vet- en stofvrije ondergrond. Voor niet-klassieke ondergronden wordt het aangeraden op de ondergrond eerst een hechtingstest uit te voeren. Vul de voeg of holte voor 1/3 daar het schuim nog verder uitzet tijdens het doorharden. Schud regelmatig gedurende het gebruik. Indien er in verschillende lagen wordt gewerkt dient tussen de lagen bevochtigd te worden. Niet uitgehard schuim kan verwijderd worden met cleaner of aceton. Test voorafgaand aan het gebruik van de cleaner of oppervlakken hierdoor niet worden aangetast. Vooral kunststoffen en lak of verflagen kunnen hiervoor gevoelig zijn. Uitgehard schuim is enkel mechanisch te verwijderen of met Soudal PU-remover.

■ Bustemperatuur

+5 °C tot +30 °C

■ Omgevingstemperatuur

+5 °C tot +35 °C

■ Oppervlaktetemperatuur

+5 °C tot +35 °C

Veiligheidsaanbevelingen

De gebruikelijke arbeidshygiëne in acht nemen. Raadpleeg de verpakking en veiligheidsfiche voor meer informatie.

Draag handschoenen en veiligheidsbril.

Uitgehard schuim mechanisch verwijderen, nooit wegbranden.

Bij vernevelen (bv. met een compressor) zijn steeds bijkomende veiligheidsmaatregelen vereist.

Zorg voor een goede verluchting op de arbeidsplaats.

Verpakking/Logistiek

Kleur: roze

Verpakking: 750 ml aerosol (netto)

Houdbaarheid: 15 maanden in ongeopende verpakking op een droge en koele plaats bij temperaturen tussen +5°C en +25°C., Rechtop bewaren is aangewezen.

Opmerkingen

- Bevochtig oppervlakken met een watersproeier voor aanbrengen van het product.
- Als u in lagen moet werken, herhaalt u de bevochtiging na elke laag.
- Voor niet gangbare ondergronden adviseren wij een hechtingstest.
- Niet UV- resistent, uitgehard polyurethaanschuim moet worden beschermd tegen UV-blootstelling door overschilderen, afdichten met afdichtmiddelen (bijv. Siliconen, polyurethaan, acryl of hybride polymeer) of afdekken.

Deze technische fiche vervangt alle voorgaande versies. De richtlijnen in deze documentatie zijn het resultaat van onze experimenten, van onze ervaring en zijn te goeder trouw ingediend. Het is algemeen van aard en houdt geen enkele aansprakelijkheid in. Vanwege de diversiteit van de materialen, ondergronden en het grote aantal mogelijke toepassingen die buiten onze controle liggen, kunnen wij geen enkele verantwoordelijkheid aanvaarden voor de verkregen resultaten. Aangezien het ontwerp, de kwaliteit van het substraat en de verwerkingsomstandigheden buiten onze controle liggen, wordt geen aansprakelijkheid aanvaard onder deze publicatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om door eigen testen te bepalen of het product geschikt is voor de toepassing. In alle gevallen is het aan te raden om voorafgaande experimenten uit te voeren. De fabrikant behoudt zich het recht voor om producten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.